

丙烯酸玻璃纤维套管技术数据表

性能	结果	
最低击穿电压	DAF-3:5000VOLT	
高温时的弯曲性	试验温度 180℃， 24 小时， 涂层无开裂或剥落现象	
低温时的弯曲性	试验温度 -10℃， 1 小时 涂层无开裂或剥落现象	
内径	公差	壁厚
0.5-0.25	+0.3	0.43±0.12
3.0-4.0	-0.0	0.51±0.13
5.0-8.0		0.55±0.15
9.0-12.0		0.66±0.18
14.0-16.0		0.78±0.18