

检测报告

名称	皱纹纸管		日期	2009.07.15	
序号	项目	单位	标准值	实测值	备注
1	厚度	mm		0.34	
2	定量	g/m ²		6705	
3	紧度	g/mm ³		0.19	
4	灰分	%		0.485	
5	拉伸强度	N/mm		2.96	
6	击穿电压常 态	kv		7.6	变压器油中
	90℃	kv		8.5	变压器油中
7	皱纹纸煮油 后				
	介质				105±5 °C 168H
	空白样 20℃				
	90℃			0.0009	
	煮油样 20℃			0.0007	
	90℃			0.0008	
	酸值	mgKOH/g			
	空白样			0.006	
	煮油样			0.006	
	气相干燥考 核			无变化	试样经 12515 Pa、 125H 气相干 燥后
检测结果					